



Denumire produs **Supralux Yacht**

Proprietăți

Lac transparent pentru lemn, rezistent la apă. Recomandat pentru bărci (porțiunile deasupra nivelului de plutire) și alte suprafețe exterioare sau interioare de lemn. Cu uscare rapidă și rezistent la intemperii, formează o peliculă cu luciu intens și decorativ.

Compoziție

Lac pe bază de rășini alchidice în solvent organic, cu rezistență bună la apă și intemperii.

Aspect

lucios

Densitate

0,9 - 0,98 kg/litru

Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0,75 sau 2,5 litrii

Culori

incolor

Colorare

nu este cazul

Mod de aplicare

cu pensula

Straturi recomandate

2 - 3 straturi

Diluare

cu diluant Supralux H 100

Uscare

1 - 1,5 ore la atingere, 8 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 16 ore

Consum specific

7 - 9 mp/litru, în funcție de gradul de finisare a suprafeței

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

Norme particulare

Grad de inflamabilitate: II. Pe durata lucrului este interzis fumatul și focul deschis.

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, lipsite de urme de ceară sau rășină (se spală cu diluant Supralux H 400). Se recomandă o impregnare prealabilă cu impregnant Supralux cu ulei de in, apoi se aplică 2 sau 3 straturi de lac Supralux Yacht, cu respectarea timpilor intermediari de uscare (16 ore). Înainte de utilizare se va îndepărta eventuala pieleță de pe suprafața materialului și se va omogeniza bine prin agitare.

Prima vopsire

Suprafețele curățate de praf, rășini sau ceară și uscate se impregnează cu ulei de in Supralux până la saturație, se așteaptă să se usuce și se finisează cu 2 straturi de lac Supralux Yacht.

Recondiționare

Suprafețele lăcuite anterior, dacă sunt degradate se decapează integral, altfel este suficient numai o șlefuire prealabilă. Suprafețele decapate se impregnează și se finisează cu 3 straturi de lac Supralux Yacht, în cazul celor șlefuite este suficient finisajul în 3 straturi.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645870
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro