



LAC PENTRU BĂRCI



Protecție ridicată împotriva radiațiilor UV și a sărurilor marine.
Impermeabilitate ridicată. Proprietăți de acoperire compactă.

DOMENIUL DE UTILIZARE

- Pentru toate tipurile de lemn, European și exotic.
- Recomandat pentru aplicarea pe structuri lemnoase expuse la condiții dificile: punți de bărci, garduri, geamuri și uși la case de pe malul mării, terase, balcoane etc.

CARACTERISTICI

- Este un lac pentru bărci, pe bază de rășină poliuretanică cu conținut de filtru UV, care oferă o protecție optimă pentru suprafețele exterioare ale ramelor de uși sau geamurilor, expuse la atmosferă maritimă și radiații intense solare. Structura lacului garantează rezistența perfectă la apă și ,săruri maritime. Formează o peliculă rezistentă la uzură mecanică, care permite aplicarea pe suprafețe exterioare carosabile: terase, balcoane, scări exterioare etc.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

- Lemn nou, netratat: Se curăță de praf și impurități.
 - Lemn lăcuit: Se va șlefui cu precauție cu hârtie fină (granulație 240).
- Dacă stratul vechi se exfoliază, se va îndepărta integral cu V33 Decapant Special pentru Lemn. După decapare suprafața se spală cu apă sau V33 Diluant de curățat. Se lasă la uscat timp de 24 de ore.

MOD DE APLICARE

Condiții ideale de aplicare: între 12 și 15°C, pe vreme uscată.

- Se va omogeniza perfect înainte de aplicare.
- Se va aplica cu pensula sau prin pulverizare, în două straturi, pe lemn curat, uscat și degresat.
- Primul strat se lasă la uscat timp de 6 ore.
- Înainte de stratul doi, suprafața se va șlefui cu hârtie de granulație 240 și se va curăța de praf.

RECOMANDARE V33

Se recomandă rotunjirea colțurilor cu hârtie abrazivă a suprafeței de acoperit, pentru a obține o acoperire uniformă cu lac.

R10: Inflamabil. R66: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S23: A nu se inspira vaporii. S29: A nu se arunca la canalizare. S46: În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta. S51: A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Conține compuși de cobalt și metil-etil-cetoximă. Poate provoca reacții alergice. Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat A/e SBS) 400g/l (2010). Acest produs conține maxim 400 g/l COV.

Timp de uscare: Între straturi consecutive: 6h

Uscare completă: : 24h

Aplicare : cu pensula sau prin pulverizare

Întreținerea uneltelor: se spală cu White Spirit

Ambalat la: 0.75L sau 2.5L sau 5L

Aspect final: incolor lucios

Capacitate de acoperire pentru 2.5L într-un strat: +/- 30 m²