



DILUNETT®

DECAPANT PENTRU VOPSEA

Descrierea produsului

DILUNETT® este un decapant puternic, lavabil, fără solvent, pentru decaparea vopselelor, lacurilor și băiturilor alchidice sau pe bază de ulei. Nu necesită supraveghere și nici îndepărtarea imediată a stratului înmuiat de vopsea. Decapează până la 8 straturi de acoperire dintr-o singură aplicare. Produs adecvat pentru aproape orice tipuri de suprafețe, incluzând cele de lemn, metal, plastic, plastic armat cu fibră de sticlă (GRP). Datorită consistenței de gel DILUNETT® nu se scurge, fiind un produs ideal pentru aplicarea pe suprafețe verticale sau pe elemente elaborate de lemn sau fațadă. Este ușor de aplicat și dizolvă vopseaua din cele mai mici adâncituri și cele mai fine detalii – înmoaie vopseaua adunată în acestea, făcând posibilă eliminarea sa curată și facilă. Nu conține COV și nu este inflamabil - DILUNETT® poate fi folosit în siguranță în incinte închise, cu ventilație insuficientă.

Proprietăți

- Nu conține solvenți – Nu emite fumuri toxice.
- Îndepărtare facilă cu apă.
- Siguranță în utilizarea pe aproape orice tip de suprafață, exceptând aluminiul.
- Nu afectează suprafețele de plastic. Siguranță în utilizarea pe gelcoat.
- Îndepărtează până la 8 straturi de acoperire într-o singură aplicare.
- Nu se evaporă – Durată lungă de acțiune activă.
- Ușor de aplicat. Gel – nu se scurge.

Domeniu de utilizare

- Numai pentru uz exterior.
- Pentru îndepărtarea vopselelor, lacurilor, băiturilor, etc.
- Se poate aplica pe suprafețe de metal**, lemn**, plastic, gelcoat, piatră, ciment, etc.
- Se poate aplica pe suprafețe verticale și orizontale.

** Vezi paragraful „Pregătirea suprafeței”

Date tehnice

Vâscozitate: Gel.

Greutate specifică (la 20°C): 1.10±0.05.

Consistență: Lichid vâscos.

Inflamabilitate: Nu este inflamabil.

Termen de valabilitate: 12 luni, în recipiente originale, închise ermetic.

Ambalaje: 500 ml, 1 L, 2,5 L, 10 L.

Aspect & miros: Consistență cremoasă, miros de sodă caustică.

Timp mediu de acțiune:

	1 Strat	2 Straturi	3 Straturi
Vopsele, lacuri, băituri alchidice / pe bază de ulei	5 – 15 minute	10 – 30 minute	15 – 45 minute
Vopsele, lacuri, băituri acrilice	Pentru determinarea timpului de acțiune, produsul se va testa pe o arie mică		

Atenție: Timpul de acțiune menționat mai sus reprezintă valori generale. Pentru determinarea timpului de acțiune necesar îndepărtării numărului cerut de straturi, se va efectua test.

COV: Nu se aplică.

Restricții

DILUNETT® nu va îndepărta următoarele tipuri de vopsele: bicomponente sau aplicate prin ardere, lacuri și vopsele poliuretane.

A nu se aplica pe lemn „slab”, de ex. furnir.

A nu se aplica pe aluminiu.

Mod de aplicare

Lamă plată sau pensula cu păr sintetic (nailon).

Spălare la mare presiune.

Condiții de aplicare

Timpul de acțiune necesar se va determina întotdeauna prin test pe o arie mică.
A se purta mănuși, ochelari și echipament de protecție.
Pentru cele mai bune rezultate pe lemn, DILUNETT® nu se va lăsa pe suprafață mai mult decât este necesar.
În cazul contactului prelungit cu DILUNETT®, lemnul de esență tare, în special cel bogat în tanin (teak, stejar, sapelli, castan, etc.) se poate închide la culoare.
În cazul în care DILUNETT® închide culoarea lemnului, A NU SE LĂSA ca produsul să se usuce pe suprafață înainte de spălarea cu detergent NET-TROL®*.
Culoarea originală a suprafețelor de lemn decapate cu decapant se va restaura prin tratamentul cu detergent NET-TROL®*.
A se proteja toate suprafețele/obiectele ce nu se doresc decapate, incluzând plantele și arbuștii.
Temperatură de aplicare: între 5°C și 35°C. A nu se aplica pe suprafețe încălzite sau aflate în bătaia directă a soarelui.
A nu se permite ca decapantul DILUNETT® se usuce pe suprafață. Dacă totuși produsul se usucă, suprafața se va umezi prin pulverizare de apă.
Înainte de aplicarea produsului pe lemn de stejar sau castan, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare și consultanță.

Pregătirea suprafeței

Se va îndepărta vopseaua descuamată, neaderentă.
Se vor îndepărta cu o perie moale orice impurități fizice, cum ar fi mușchi, murdărie generală, etc.

Aplicare

Se va aplica decapant DILUNETT® în strat gros pe întreaga suprafață de tratat. Pentru a preveni închiderea excesivă a culorii, lemnul cu conținut ridicat de tanin se va trata în segmente mari.
Se va lăsa timp de acțiune.
Decapantul DILUNETT® și stratul înmuiat de vopsea se vor îndepărta cu o perie rigidă cu păr de nailon sau prin raclare și jet de apă. Se poate utiliza și spălare la presiune (max. 60 bar / 870 psi).
Atenție: Înainte de aplicarea produsului pe lemn de stejar sau castan, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare și consultanță.

Neutralizare

Suprafețele poroase și cele de lemn tratate cu decapant se vor neutraliza întotdeauna cu detergent NET-TROL®*.

Putere de acoperire

4 m² per litru.

Curățarea instrumentelor

Cu apă.

Depozitare

Produsul neutilizat se va păstra în recipiente de plastic sau sticlă, închise ermetic. A NU SE depozita în recipiente metalice.
A se feri de îngheț, a se păstra la loc ferit de temperaturi ridicate.

Informații generale

Acordăm atenție sporită asupra acurateței informației publicate în fișa tehnică. **OWATROL International** nu garantează rezultatul lucrărilor de aplicare, deoarece nu poate influența condițiile de aplicare ale produsului. Pentru consultanță și informații suplimentare, vă rugăm contactați cel mai apropiat dealer OWATROL, sau departamentul nostru tehnic la adresa de email: **info@owatrol.com**
Informația conținută în această fișă tehnică a fost exactă la data publicării.
Toate produsele OWATROL menționate în prezenta fișă tehnică se vor utiliza strict în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate în fișă tehnică și pe etichetă.

Măsuri de securitate

Pentru informații detaliate despre măsurile de securitate necesare consultați eticheta și fișa tehnică de securitate a produsului. Fișa tehnică de securitate se poate descărca de pe pagina: www.owatrol.com
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Data eliberării

Iulie 2015.

*Producător identic

