

Hammer Vopsea Lucioasă pentru metal

Vopsea Lucioasă 250 ml, 750 ml, 2,5 l și 10 l

MASTON**MASTON****HAMMER****DIRECT PE RUGINĂ!**

VOPSEA PENTRU METAL CU UTILIZĂRI MULTIPLE

Protecție anti-rugină + Grund + Finisaj = Hammer Vopsea pentru Metal

MASTON HAMMER Vopsea Lucioasă

Vopsea pentru metal cu utilizări multiple, adecvată pentru aplicare la interior și la exterior. Protecție anti-rugină, grund și finisaj într-un singur produs. Formează acoperire lucioasă, tare, rezistentă la uzură, după o singură aplicare. Adecvată pentru vopsirea metalului nou sau vechi. Se poate aplica direct pe rugină. Oțelul sau fierul deja vopsit, poate fi recondiționat cu ușurință folosind Maston HAMMER Vopsea pentru metal. Se poate aplica și pe lemn. Condiții de aplicare: temperaturi între +10 °C și +25 °C, umiditatea relativă a aerului între 30-80%.

Pregătirea suprafeței:

Se va îndepărta stratul de vopsea sau rugină descumată cu o perie de oțel. Se vor îndepărta orice urme de grăsimi și alte impurități. Ariile umede se vor șterge bine înainte de vopsire. Produsul se va omogeniza bine înainte și periodic în timpul aplicării.

Felhordás:

• Aplicare cu pensula: Se va folosi o pensulă lată. Vopseaua se va aplica în strat gros, uniform, cu mișcări transversale. Stratul proaspăt aplicat se va netezi ușor. Dacă este nevoie, se va aplica un strat consecutiv în decurs de 2-8 ore, sau la 8 zile după aplicare (+20 °C), numai cu Maston Hammer Vopsea Lucioasă.

• Aplicare cu rola: Se va utiliza o rolă din fibră naturală. Produsul se va aplica în strat uniform. În caz de nevoie, se va dilua cu xilen.

PROPRIETĂȚI:

Domeniu de utilizare: Suprafețe la interior și la exterior.

Aderență: aderență excelentă (Suprafețele de Zn și Al se vor grundui cu un grund acrilic).

Rezistență chimică: excelentă

Rezistență la intemperii: excelentă. Suprafața vopsită respinge apa și impuritățile.

Bază vopsea: alchidică

Limită admisă EU COV IIB (e): 840 g/l (2010). COV conținut: 354,28 g/l

Putere de acoperire m²/l: 5,0 – 6,0 *

Diluare și curățarea instrumentelor: xilen.

Timp de uscare: Uscare la atingere: după 2 ore, uscare completă după 24 ore. Re-aplicare în caz de nevoie în decurs de 2-8 ore, sau după 8 zile (+20 °C), numai cu Maston Hammer Vopsea Lucioasă. Rezistență termică: +120 °C

AMBALAJE: 250 ml, 750 ml, 2,5 l și 10 l

*) ATENȚIE! Puterea de acoperire depinde de numeroși factori, incluzând textura, porozitatea, culoarea și conținutul de umiditate al substratului. Timpul de uscare depinde de calitatea substratului, de umiditatea și temperatura aerului, dar și de grosimea stratului aplicat.



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



Hammer Vopsea Lucioasă pentru metal

Vopsea Lucioasă 250 ml, 750 ml, 2,5 l și 10 l

MASTON

250 ml



886001
Negru



886006
Roșu



886002
Alb



886007
Albastru



886003
Argintiu



886008
Maro



886004
Verde



886009
Galben

750 ml



8861001
Negru



8861006
Roșu



8861002
Alb



8861007
Albastru



8861003
Argintiu



8861008
Maro



8861004
Verde



8861009
Galben

2,5 l



886201
Negru



886207
Albastru



886202
Alb



886206
Roșu



886203
Argintiu



886208
Maro



886204
Verde



886209
Galben

10 l



8861101
Negru



8861107
Albastru



8861102
Alb



8861106
Roșu



8861103
Argintiu



8861108
Maro



8861104
Verde



8861109
Galben



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуостие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

