

**JOKER – VOPSEA LAVABILĂ PENTRU PEREȚI INTERIORI  
(JOKER)**

- \* produs ecologic
- \* recomandat în special pentru utilizare în camere pentru copii
- \* produsul poate fi utilizat în siguranță în caz de alergii sau astmă

**DESCRIERE:**

Vopsea pe bază de emulsie de copolimer, fără conținut de solvenți, rezistentă la spălare. După uscare, creează finisaj extrafin mat, cu luciu ușor. Produsul deține certificat MED (Directiva echipamentelor maritime).

**DOMENIU DE UTILIZARE:**

Produs adecvat pentru vopsire în interior pe tencuială, beton, pereți gletuiți, cărămidă, plăci de carton și suprafețe din lemn, și de asemenea pe gipscarton finisat cu plăci de carton, PAL și plăci din fibră de lemn. Se poate aplica pe suprafețe noi sau deja vopsite. Nu se recomandă aplicarea pe uși și mobilier.

Produsul este destinat pentru vopsirea pereților și tavanelor în sufragerii, dormitoare și în camere pentru copii, dar și în holuri și bucătării sau alte arii similare. Joker rezistă la spălare.

---

**CARACTERISTICI TEHNICE:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Bază:</b>   | A și C  |
| <b>Gamă de culori:</b>   | culorile paletarului Tikkurila Symphony. La produsele nuanțate se adaugă cantități mici de solvenți auxiliari.  |
| <b>Grad de luciu:</b>  | mat   |
| <b>Clasificare materiale de construcții:</b>                                 | M1  |
| <b>Putere de acoperire:</b>  | 10-12 m <sup>2</sup> /litru, pe suporturi neabsorbante<br>7-9 m <sup>2</sup> /litru, pe suporturi absorbante<br>Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare. |
| <b>Ambalaje:</b>   | 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l* (*numai baza A)   |
| <b>Diluare:</b>  | apă   |
| <b>Mod de aplicare:</b>  | pensula, rola, pulverizare. La pulverizare airless: dimensiunea duzei 0,015" – 0,021", și în caz de nevoie, diluare până la max. 10% cu apă.  |
| <b>Timp de uscare:<br/>(la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)</b> | uscare la praf: după ½ de oră<br>reaplicare: după 1-2 ore   |
| <b>Rezistență la spălare:</b>  | clasa II (SFS-EN 13300), ISO 11998 (frecare umedă)  |
| <b>Rezistență chimică:</b>   | Rezistă la detergenți și la solvenți slabi (de ex. spirt alb)   |
| <b>Rezistență termică:</b>   | 85°C (ISO 4211-1, 4211-3)   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Volum solide:</b> | cca. 40%, în funcție de culoarea aleasă           |
| <b>Densitate:</b>    | 1,3 kg/l, în funcție de culoarea aleasă, ISO 2811 |
| <b>Depozitare:</b>   | A se feri de îngheț.                              |
| <b>Cod produs:</b>   | 878 6001/3  |

## **INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:**

**CONDIȚII DE LUCRU:** Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă va fi de peste + 5°C și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

### **1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:**

#### Suprafețe noi:

Suprafața de vopsit se curăță de praf, sau alte impurități. În caz de nevoie, suprafața se nivelează cu un material adecvat, iar după uscare se șlefuieste. Se va îndepărta praful rezultat. Se aplică amorsă (de ex. Feelings Universal Primer).

#### Suprafețe vopsite:

Suprafața vopsită se spală cu detergent (Maalipesu), apoi se clătește atent cu apă. Ariile lucioase, tari sau cele vopsite cu vopsele alchidice se șlefuiesc până la aspect mat. Se îndepărtează praful rezultat. Eventualele crăpături, fisuri, găuri sau denivelări se umple cu un material Tikkurila adecvat, și apoi se șlefuiesc. Se îndepărtează praful rezultat. În caz de nevoie, suprafața se amorsează înainte de vopsire, de exemplu cu Feelings Universal Primer.

### **2) APLICARE:**

Vopseaua se omogenizează bine înainte de aplicare. În caz de nevoie, se diluează cu apă. Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare, în 1-2 straturi, pe întreaga suprafață de vopsit.

### **CURĂȚAREA USTENSILELOR:**

După ștergere, ustensilele se spală cu apă și săpun. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

### **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:**

Suprafața vopsită își atinge uscarea și duritatea finală la cca. 1 lună după vopsire. Curățarea sa se va evita pe cât posibil în această perioadă. În caz de nevoie, se va utiliza o lavetă moale, umedă.

După o lună: Suprafața se va spăla cu soluția apoasă a unui detergent neutru (pH 6-8), cu un burete sau cu o lavetă. Suprafețele foarte impure se vor spăla cu soluția apoasă a unui detergent ușor alcalin (pH 8-10), folosind un burete sau o lavetă. După spălare, suprafața se va clăti atent. La diluarea detergentului, a se lua întotdeauna în considerare instrucțiunile de diluare furnizate de către producător.

### **RECONDIȚIONARE:**

Suprafețele vopsite cu Joker pot fi vopsite tot cu Joker, sau cu o altă vopsea similară, pe bază de apă. A se respecta instrucțiunile de pregătire a suprafeței.

### **COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV):**

Valori limită admise UE pentru acest produs (categorie/subcategorie): **A/a, 30 g/l** (2010)  
Produsul conține maximum 30 g/l COV.

**MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:**

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atenție. A se evita contactul prelungit cu pielea, a nu se inspira vaporii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii vezi fișă tehnică de securitate.

**MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:**

Ambalajele golite se reciclează conform regulamentelor locale. Deșeurile lichide se vor distruge în conformitate cu regulamentele locale privind deșeurile periculoase.

sre140113/niear060910/mpy130106

**DISTRIBUITOR:**

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27  
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna  
Tel.: +40 734 542 253  
[info.ro@dejmark.com](mailto:info.ro@dejmark.com), [www.dejmark.com](http://www.dejmark.com)

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253  
[magazin01.targusecuiesc@dejmark.com](mailto:magazin01.targusecuiesc@dejmark.com)

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413  
[magazin02.clujnapoca@dejmark.com](mailto:magazin02.clujnapoca@dejmark.com)

Magazin București: Tel.: +40 722 363 820  
[magazin03.bucuresti@dejmark.com](mailto:magazin03.bucuresti@dejmark.com)