

**BETOLUX Vopsea pentru beton și pardoseli interioare
(BETOLUX Floor Paint)**

- pardoseli din beton și lemn
- finisaj lucios

DESCRIERE:

Vopsea uretan-alchidică pentru suprafețe interioare din beton și pardoseli din lemn. Se poate aplica pe suprafețe noi, sau vopsite cu vopsele alchidice, epoxidice sau vopsite cu lac epoxidic.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Pardoseli interioare din beton și lemn, a scări interioare din construcții rezidențiale, comerciale, depozite, etc. Rezistă la solicitări mecanice și chimice ușoare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Baza:	A și C
Gamă de culori:	Paletarul Tikkurila Floor Colour Card, și cele mai multe nuanțe ale paletarului Tikkurila Symphony lucios
Grad de luciu:	lucios
Putere de acoperire:	pardoseli beton: 7-9 m ² /litru/strat, pardoseli lemn: 9-11 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare.
Ambalaje:	0,9 l, 2,7 l, 9 l
Diluare:	spirt alb 1050
Mod de aplicare:	pensula, rola, pulverizare
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	uscare la praf după 3-4 ore, se poate revopsi după aprox. 1 zi
Rezistență la abraziune:	rezistă la spălarea cu detergenți obișnuiți (SFS 3755)
Rezistență chimică:	Rezistă la uleiuri și grăsimi, la spirt alb și la spirt denaturat, dar nu rezistă la solvenți puternici, precum diluanții.
Rezistență termică:	120°C, Expuse la temperaturi înalte, nuanțele mai deschise se pot îngălbeni (SFS 3757)

Volum solide:	cca. 50%
Densitate:	cca. 1,0- 1,2kg/l (ISO 2811)
Depozitare:	Rezistă la depozitare la rece.
Cod produs:	270 6001/6003

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafețele din beton nou se pot vopsi după uscarea lor completă (cca. 4 săptămâni). Suprafața va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă va fi de peste + 5°C și umiditatea relativă a aerului de sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafețe nevopsite:

Pardoseli beton: Se îndepărtează stratul de ciment neaderent prin șlefuire, după care se desprăfuieste suprafața.

Lemn: Suprafața se curăță de praf, grăsimi, uleiuri și alte impurități care îngreunează aderența.

Suprafețe vopsite:

Se spală suprafața cu Maalipesu, apoi se clătește cu apă și se lasă să se usuce. Se îndepărtează stratul de vopsea veche neaderentă, apoi se șlefuieste suprafața. Se îndepărtează praful creat prin șlefuire.

2) APLICARE:

Primul tratament:

Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. Se aplică în 2 straturi. La aplicarea primului strat, produsul se diluează în proporție de 20-30% cu diluant 1050. Se lasă să se usuce cel puțin 24 de ore, după care se aplică al doilea strat, ușor diluat sau nediluat.

Anti-alunecare:

Pentru reducerea alunecării, produsul se poate omogeniza cu agent anti-alunecare Non-Slip (0,33 l aditiv la 10 l de vopsea nediluată). Omogenizarea poate fi și manuală. Se aplică 2 straturi de vopsea cu adaos de aditiv anti-alunecare. Amestecul se poate aplica pe întreaga suprafață de vopsit, sau numai pe ariile izolate cu bandă adezivă, dar și pe marginile treptelor.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se curăță cu diluant 1050. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI VOPSITE:

În mod obișnuit, stratul de vopsea își atinge întărirea și duritatea finală, precum și rezistența chimică după cca. o lună, de aceea, în prima luna, se va evita curățarea suprafeței vopsite. După o lună: suprafața se va curăța cu o soluție de detergent neutru (pH 6-8) cu ajutorul unei perii, a unui burete, a unei cârpe de șters sau a unui mop de spălat pe jos.

RECONDIȚIONARE:

Pardoselile vopsite cu Betolux se pot reînnoi cu Betolux sau cu Betolux Aqua (pe bază de apă). Se vor respecta instrucțiunile de aplicare mai sus menționate pentru fiecare tip de suprafață în parte.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI:

Valori limită UE (categorie/subcategorie): **A/i, 500 g/l (2010).**

Produsul conține max. **500 g/l COV.**

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Inflamabil. A nu inspira vaporii. A se utiliza numai în spații bine ventilate. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține substanțe sensibilizante (metil etil cetoximă, sare de cobalt neodecanoică) și poate declanșa reacții alergice la persoanele hipersensibile.

Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Ambalajele golite și rămășițele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27

525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna

Tel.: +40 734 542 253

info.ro@dejmark.com, www.dejmark.com

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253

magazin01.targusecuiesc@dejmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413

magazin02.clujnapoca@dejmark.com

Magazin București: Tel.: +40 722 363 820

magazin03.bucuresti@dejmark.com