

TIKKURILA TAIKA UNIQUE EFFECT – vopsea cu efect perlat pentru interior



- * cu efect perlat special
- * nuanțabilă în 14 culori

DESCRIERE:

Vopsea acrilică nuanțabilă, pe bază de apă, cu efect perlat, pentru decorarea pereților și mobilierului interior. Se poate aplica pe suprafețe noi ca strat de finisare sau de retuș. Se poate aplica de asemenea și pe suprafețe vopsite cu vopsele alchidice, vopsele cu catalizator acid și pe suprafețe lăcuite. Iluminarea favorabilă a suprafeței sporește efectul decorativ.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Vopsirea suprafețelor interioare uscate, a suprafețelor din lemn și derivate din lemn, gipscarton, a suprafețelor metalice, din beton, tencuite, gletuite, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Baza:	HM și KM
Gamă de culori:	Paletarul și broșura Taika
Grad de luciu:	semilucios
Clasificare material de construcție:	M1
Putere de acoperire:	6-8 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare.
Ambalaje:	0,225 l, 0,9 l, 2,7 l
Diluare:	cu apă
Mod de aplicare:	pensula (păr sintetic), rola de modelare, pulverizare La roluire se folosește o rolă cu părul scurt. Pentru crearea structurii/modelului dorit, se folosește o perie, o rolă de modelare, un burete, etc. La pulverizare de ex.: dimensiunea duzei 1,8 mm, diluare până la max. 40% cu apă. Înainte de pulverizare, se va realiza întodeauna vopsire-test.
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	uscare la atingere după 1 oră, se poate revopsi după aprox. 6-8 ore
Rezistență la abraziune:	peste 5 000 de frecări umede (SFS 3755)
Rezistență termică:	+85°C (ISO 4211-3)

Informațiile de mai sus, ce provin din teste de laborator și experiență în aplicare, sunt valabile începând cu data înscrisă pe fișa tehnică. Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerințele standardelor ISO 9001 și ISO 14001. Ca producător, nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformă cu instrucțiunile de utilizare, sau cele provenite din utilizarea în alte scopuri decât cele permise.

Volum solide:	cca. 35%
Densitate:	cca. 1,0 kg/l (fără nuanțare) ISO 2811
Depozitare:	A se feri de îngheț.
Cod produs:	858_6085/6

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Se aplică pe suprafețe curate, uscate, la o temperatură ambiantă de peste + 10°C, și umiditatea relativă a aerului de sub 80%. La temperaturi relativ scăzute (aprox. 15°C și la umiditate între 50-70% vopseaua are uscare mai lentă, ceea ce facilitează lucrul cu ea.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafețe nevopsite:

Suprafața se desprăfuieste și se curăță de impurități, pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă.

Suprafețe din lemn:

Nodurile și ariile din jurul nodurilor se tratează cu Oksalakka. Se aplică grund Feelings Furniture Primer sau Otex Adhesion Primer. Suprafețele noi din lemn aflate în stare foarte bună, se pot vopsi direct cu Taika.

Suprafețe metalice:

Se aplică grund Rostex Metal Primer.

Pereți:

Eventualele defecte de suprafață se nivelează cu un material de umplutură corespunzător, după care se șlefuiesc. Se îndepărtează praful creat prin șlefuire. Se aplică 2 straturi de vopsea acrilică cu conținut de latex Tikkurila (de ex. Feelings Interior Paint).

Suprafețe vopsite:

Suprafața vopsită se spală cu detergentul Maalipesu, după care se clătește atent cu apă și se lasă să se usuce.

Suprafețe din lemn:

Se îndepărtează stratul de vopsea veche, neaderentă. Ariile lucioase și dure sau cele lăcuite se șlefuiesc până la aspect mat, după care suprafața se desprăfuieste. Eventualele defecte de suprafață se nivelează cu un material de umplutură corespunzător, după care se șlefuiesc. Pe ariile neacoperite de vopsea, se aplică grund. Pe suprafețele lăcuite cu lac de nitroceluloză se recomandă a se aplica Otex Adhesion Primer.

Pereți:

Ariile dure sau lucioase se șlefuiesc până la aspect mat. După desprăfuire, se nivelează eventualele defecte de suprafață cu un material de umplutură adecvat și se șlefuieste suprafața. Pe ariile necoperite de vopsea se aplică grund.

2) APLICARE:

Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. Se recomandă a se testa produsul pe o arie mică.

Vopsire mobilier, etc.

Se aplică 1-2 straturi de Taika Opaque Pearl Paint cu pensula, rola sau prin pulverizare. Pe arii mai mari, se recomandă mai întâi aplicare cu rola, apoi netezire cu pensula. A se folosi o pensula cu păr sintetic, de calitate superioară. Efectul perlat iese foarte bine în evidență prin modelarea cu pensula.

Pereți/modelare:

Pentru cel mai estetic rezultat, este recomandat să se modeleze cu Taika doar o porțiune a peretelui, urmând ca substratul vopsit cu vopsea latex să rămână vizibil pe celelalte porțiuni. Pentru substrat, se pot alege din paletarul Taika culori care se potrivesc bine cu Taika Opaque Pearl Paint. Vopseaua Taika se aplică cu rola pe porțiuni de cca. 1,5 m² odată, după care, în cazul în care se doresc efecte speciale, aria se modelează imediat cu role de modelare, cu pensula sau cu buretele. Se recomandă ca înainte de vopsire să se efectueze test pe o bucată de carton.

În timpul lucrărilor de vopsire, marginile și plintele se vor proteja prin acoperire cu benzi adezive, care se vor înlătura imediat după vopsire. La aplicarea cu pensula, se vor vopsi doar arii mici odată, după care se vor modela imediat cu rola. În acest fel, delimitările dintre diferitele porțiuni vopsite vor deveni mai puțin vizibile. Produsul se aplică în 2 straturi, iar în cazul modelării în 1 strat.

Notă: Vopsirea cu Taika Opaque Pearl Paint a ariilor mari și obținerea unui finisaj uniform și neted necesită experiență și îndemânare. Modelarea în zig-zag cu pensula sau rola pe de altă parte, este o modalitate eficientă pentru arii mari, chiar și pentru începători.

Taika Opaque Pearl Paint este o alegere perfectă și pentru lucrări de șablonare. Mai multe detalii și idei, precum și instrucțiuni de vopsire se găsesc în broșura Taika.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se curăță cu apă cu săpun. Pentru îndepărtarea vopselei pe cale de uscare se recomandă Tikkurila Pensselipesu (detergent pentru curățarea ustensilelor).

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI VOPSITE:

În condiții normale, stratul de vopsea își atinge întărirea și duritatea finală după cca. o lună, de aceea, în prima luna, se va evita curățarea suprafeței vopsite. Dacă totuși este necesară curățare curând după vopsire, aceasta se va efectua utilizând o perie moale sau cu o lavetă.

După o lună: suprafața se va curăța cu o soluție de detergent neutru pentru spălat vase (pH 6-8) cu o perie, un burete sau o lavetă. Suprafețele deosebit de impure se vor spăla cu o soluție de detergent ușor alcalin (pH 8-10) cu o lavetă, un mop sau un burete, după care se va clăti atent.

RECONDIȚIONARE:

A se urma instrucțiunile date la vopsirea suprafețelor vopsite. Dacă se dorește aceasta, suprafețele pot fi vopsite cu vopsele pe bază de apă (pereți), sau cu Feelings Furniture Paint (mobilier vopsit/modelat cu Taika Opaque Pearl Paint).

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI:

Valori limită UE (categorie/subcategorie): A/I, 200 g/l (2010).

Produsul conține max. 200 g/l COV.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Produsul nu este categorisit drept produs nociv. A se mânui cu grijă. A se evita contactul prelungit cu pielea sau inhalarea vaporilor de la pulverizare. Pentru detalii, vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Produsul nu se varsă în canalizare. Ambalajele golite și rămășițele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.

Distribuitor:

thenordicmark SRL

Mun. Targu Secuiesc, str. Cernat nr. 27

jud. Covasna

Tel. 0720660204

info.ro@thenordicmark.com

www.eurocolor.ro