



BORI impregnant cu biocid

UTILIZARE

Pentru impregnarea lemnului în exterior, de exemplu: ferestre, uși, acoperișuri, lambriuri, garduri, mobilier de grădină...
Pentru spații cu umiditate ridicată din apartamente (bucătării, băi, pivnițe).

CARACTERISTICI

- Protecția lemnului împotriva petelor albastre, a mucegaiului și a ciupercilor xilofage
- Penetrație adecvată
- Incolor
- Aplicare ușoară

DATE TEHNICE	
TIPUL PRODUSULUI	liant alchidic, solvent, agent biocid
NUANȚE	incolor
NUANȚARE	/
LUCIU	/
DENSITATE	0,85 g / ml
DILUARE	gata de utilizare
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(h), 750 g/l (2010); produsul conține: max. 740 g/l
AMBALARE	0,75 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE				
APLICARE	diluire	vâscozitate	duză	presiune
pensulă, rolă	/	/		
înmuiere	/	/		
CONDIȚII DE LUCRU	Temperatura vopselei, aerului și obiectului de minim +5°C			
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă de 65%)	Uscare praf după aproximativ 2 ore, uscat pentru atingere după 8-12 h, aplicarea unui nou strat posibilă după 24 ore. La temperaturi mai mici și o umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va prelungi.			
ACOPERIRE	Teoretică: cu 1 l 5 - 10 m ² într-un singur strat. Acoperirea practică depinde de finisarea prealabilă a suprafeței, de tipul de lemn și de aplicare.			
CURĂȚAREA UNELTELOR	TESSAROL diluant			

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Lemn nou

Umiditatea lemnului de esență moale nu trebuie să depășească 15%, iar a celui de esență tare nu trebuie să depășească 12%.
Suprafața uscată trebuie șlefuită și curățată, iar ceara, rășinile și grăsimea trebuie îndepărtate cu **NITRO diluant**.

Recondiționarea straturilor vechi

Straturile nedeteriorate trebuie curățate și șlefuite, iar straturile deteriorate trebuie îndepărtate în totalitate.



SISTEME DE ACOPERIRE

SUPRAFAȚĂ		PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	IMPREGNARE		STRAT FINAL
LEMN NOU	exterior – strat de lazur	șlefuire, îndepărtare a murdăriei	1x BORI impregnant cu biocid	/	2x BORI lac lazur UV PROTECTION sau 2x BORI lazur
	exterior – email		1x BORI impregnant cu biocid	2x TESSAROL grund pentru lemn sau 2x TESSAROL grund acrilic pentru lemn	2x TESSAROL email sau 2x TESSAROL email profesional sau 2x TESSAROL email acrilic
	interior - straturi de lazur spații cu umiditate ridicată		1x BORI impregnant cu biocid	/	2x BORI lac lazur UV PROTECTION sau 2x BORI lazur sau 2x BORI lazur strat subțire
	interior – email spații cu umiditate ridicată		1x BORI impregnant cu biocid	1x TESSAROL grund pentru lemn sau 1x TESSAROL grund acrilic pentru lemn	2x TESSAROL email sau 2x TESSAROL email profesional sau 2x TESSAROL email acrilic
STRATURI VECHI	exterior – strat de lazur	curățare și șlefuire, îndepărtare	pentru straturi foarte deteriorate 1x BORI impregnant cu biocid	/	1 - 2x BORI lac lazur UV PROTECTION sau 1 - 2x BORI lazur
	exterior – email	a straturilor deteriorate	pentru straturi foarte deteriorate 1x BORI impregnant cu biocid	1 - 2x TESSAROL grund pentru lemn sau 1x TESSAROL grund acrilic pentru lemn	1 - 2x TESSAROL email sau 1 - 2x TESSAROL email profesional sau 1 - 2x TESSAROL email acrilic

OBSERVAȚII ȘI SPECIFICAȚII

- La vopsirea lambriurilor, recomandăm impregnarea lemnului pe ambele fețe, pentru a obține o mai bună stabilitate dimensională.
- Conține biocid (insecticid și fungicid). În cazul utilizării neadecvate poate prezenta pericol pentru sănătate.
- Nu poate fi aplicat pe suprafețe lemnoase ce vin în contact cu alimente.
- A se folosi doar pe suprafețe mici în spații de locuit (uși, ferestre) și doar în încăperi în care nu petreceți mult timp, de ex. a nu se folosi în dormitor.
- Dăunător mediului, a nu se vărsa în apă.
- Cantitatea rămasă la terminarea lucrului se poate vărsa într-un ambalaj mai mic de BORI impregnant cu biocid (0,75l) dar evitați utilizarea unui alt tip de ambalaj pentru a preveni erorile. Cantitățile mici rămase se vor utiliza pe aceeași suprafață până la terminare.