

PATIO PAVING STAIN – VOPSEA PENTRU PAVAJE ȘI PARDOSELI DE BETON LA EXERIOR (PATIO PAVING STAIN – STAIN FOR PAVINGS)



- * vopsea pe bază de apă
- * pentru plăci și dale de pavaj de beton, nevopsite sau vopsite industrial
- * nu se recomandă pentru aplicarea pe pietre de grădină noi și pe suprafețe neabsorbante cum ar fi betonul spălat sau piatra naturală

DESCRIERE:

Vopsea acrilică pe bază de apă pentru pavaje și pardoseli de beton aflate la exterior.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Plăci și dale de pavaj de beton, nevopsite sau vopsite industrial. Nu se recomandă pentru aplicarea pe pietre de grădină noi și pe suprafețe neabsorbante cum ar fi betonul spălat sau piatra naturală.

DATE TEHNICE:

Categorie vopsele 2012	99 Produse speciale
Bază	baza EK, culori gata nuanțate
Gamă de culori:	Incolor. Se va nuanța conform paletarului Patio Paving Stain (TVT EK01 – TVT EK10). Disponibilă și în culoarea alb EK00. Înainte de utilizare se va nuanța întotdeauna.
Tip liant	Acrilic
Putere de acoperire:	4 – 8 m ² /l/strat pe suprafețe de beton (în funcție de capacitatea de absorbție a substratului)
Ambalaje:	Baza EK: 0,9 l; 2,7 l; 9 l Culori gata preparate: 0,1 l
Diluare:	Cu apă
Mod de aplicare:	Cu pensula (T6), rola (S10) sau prin pulverizare. Pulverizarea se recomandă a se realiza prin pulverizare la presiune.

Informațiile de mai sus, ce provin din teste de laborator și experiență în aplicare, sunt valabile începând cu data înscrisă pe fișa tehnică. Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerințele standardelor ISO 9001 și ISO 14001. Ca producător, nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformă cu instrucțiunile de utilizare, sau cele provenite din utilizarea în alte scopuri decât cele permise.

Timp de uscare: (la 23°C și umiditate relativă de 50%)	Suprafața se va usca (și poate fi expusă la trafic pedestru ușor) la câteva ore după aplicare. Timpul de uscare este influențat de factori precum porozitatea substratului și cantitatea de vopsea aplicată. Un eventual strat consecutiv poate fi aplicat după uscarea primului strat.
Densitate:	cca. 1 kg/l, ISO 2811.
Conținut de solide:	10%
Depozitare:	A se feri de îngheț. Cana odată deschisă sau închisă neermetic nu rezistă la depozitare de lungă durată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

CONDIȚII DE UTILIZARE: Suprafața de vopsit va fi curată și uscată. În timpul aplicării și uscării, temperatura aerului, a suprafeței și a vopselei va fi peste +5°C, iar umiditatea relativă sub 80%.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Suprafața se va curăța de lemnul învechit sau cenușiu prin metode mecanice.

Suprafețe netratate:

Suprafața se va curăța de orice urme de praf, grăsimi, mușci sau alte impurități. În caz de nevoie, se va utiliza spălare la presiune și detergent Tikkurila Tehopesu Power Clean, cu respectarea instrucțiunilor de aplicare specificate de către producător. În cazul aplicării pe plăci relativ noi, se va utiliza o duză turbo sau se va aplica o presiune de spălare suficientă pentru asigurarea unei capacități de absorbție corespunzătoare a substratului.

Înainte de utilizare, se va efectua întotdeauna un test pe o arie redusă, pentru stabilirea nuanței adecvate, a raportului de diluare și a numărului de straturi necesare. Raport de diluare maxim: 50% (2 părți de vopsea, 1 parte de apă).

Vopseaua se va omogeniza bine înainte de aplicare. Se va aplica cu pensula, rola sau cu pulverizator portabil. La aplicarea prin pulverizare, stratul aplicat se va finisa cu pensula sau rola, pentru a asigura penetrarea produsului în porii substratului. Se va aplica în strat uniform, fără pauze tehnice. Se recomandă aplicarea în straturi subțiri.

Plăci și dale de beton nevopsite:

Se va selecta culoarea dorită din paletarul Patio Paving Stain. Produsul se va aplica în 1-2 straturi, în funcție de intensitatea dorită a culorii și de capacitatea de absorbție a substratului. În cazul aplicării mai multor straturi consecutive, se recomandă diluarea primului strat. Rezultate optime se vor obține prin aplicarea a 2 straturi.

Plăci și dale de beton vopsite industrial:

Se va selecta o culoare cât mai apropiată de cea originală. Se vor aplica 1-2 straturi de produs în funcție de capacitatea de absorbție a substratului și de intensitatea dorită a culorii finale. În general este de ajuns aplicarea unui singur strat.

Atenție!

Plăcile și dalele de pavaj sunt expuse la uzură constantă și pot fi expuse la uzură mecanică intensă. Din acest motiv, recondiționarea suprafeței tratate poate fi necesară chiar anual. Pentru asigurarea unui finisaj uniform, se recomandă tratarea întregii suprafețe cu produs provenind din aceeași șarjă de producție. Produsul fiind translucid, nu este adecvat pentru schimbarea culorii originale a plăcilor și dalelor deja vopsite. Plăcile și dalele aflate în cicluri de viață diferite pot prezenta diferențe de culoare. Diferitele impurități precum uleiul de motor, sărurile cristalizate sau alte tipuri de impurități vor influența culoarea finală a suprafeței.

RECONDIȚIONARE:

Suprafețele vopsite cu Patio Paving Stain pot fi revopsite cu Patio Paving Stain.

ÎNTREȚINERE:

Finisajul va atinge duritatea finală la cca. 4 săptămâni de la aplicare, motiv pentru care în această perioadă inițială, suprafața se va mânui cu grijă.

La cel mai curând o lună de la aplicare, suprafața se poate spăla cu soluție de detergent Huoltopesu (1 parte Huoltopesu la 10 părți de apă). După spălare, suprafața se va clăti cu atenție, și se va lăsa să se usuce.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR:

Instrumentele utilizate se vor șterge și se vor spăla cu apă și săpun. Produsul deja întărit se va îndepărta prin spălare cu Tikkurila Pensselipesu.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va evita eliberarea în mediul înconjurător. Se vor purta mănuși de protecție. Fișa tehnică de securitate se poate obține de la Dejmark Partners S.R.L.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

A nu se vărsa în canalizare sau pe sol. Cutiile goale și uscate se vor recicla sau transporta la puncte de colectare a deșeurilor periculoase, în funcție de reglementările în vigoare. Reziduurile lichide se vor trata ca și deșeuri periculoase.

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna
Tel.: +40 734 542 253
info.ro@dejmarkgroup.com www.dejmark.ro

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253
shop.ts@dejmarkgroup.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413
shop.cn@dejmarkgroup.com

Magazin București: Tel.: +40 722 363 820
shop.bu@dejmarkgroup.com