

PINJA W-OIL

1 (2)

DESCRIERE

Ulei pentru lemn, nuanțabil, pe bază de apă.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE ȘI CARACTERISTICI PRINCIPALE

- * Uscare rapidă.
- * Se poate folosi pentru tratarea suprafețelor de lemn expuse la umiditate, (mobilier, panouri, scândură și alte suprafețe de lemn) în interior și exterior.
- * Protejează lemnul față de umiditate și impurități, împiedică dezvoltarea de fungi și mușci pe suprafață.
- * Încetinește absorbția apei în structura lemnului, oferind astfel protecție împotriva crăpării.

DATE TEHNICE

Conținut de solide

cca. 10 % (procente volumetrice)

11 % (procente de masă)

Densitate

1,0 kg/litru

Cod produs

394 6909

Putere de acoperire

Consum specific recomandat (produs nediluat)		Acoperire teoretică
uscat	umed	
Nemăsurabil	100 g/m ²	10-14 m ² /l

Puterea de acoperire reală depinde de modul și condițiile de aplicare, de forma și rugozitatea obiectului ce urmează a fi tratat.

Termen de valabilitate

12 luni (la +23°C)

Mod de aplicare

Pulverizare airless: dimensiunea recomandată a duzei de pulverizare: 0.009” – 0.011”, la presiune 80 – 160 bar. Unghiul de pulverizare se va alege în funcție de forma obiectului.

Pulverizare airless, asistată cu aer: dimensiunea recomandată a duzei de pulverizare: 0.009” – 0.011”, la presiune 40 -120 bar. Presiunea aerului de atomizare: 1 3 bar. Unghiul de pulverizare se va alege în funcție de forma obiectului.

Pulverizare convențională: dimensiunea recomandată a duzei de pulverizare: 1.0 – 1.4 mm, la presiune 1.5 – 3.0 bar.

Timp de uscare

100-120 g/m ²	+20°C	+50°C
<i>Se poate lustrui după</i>	10-60 minute	1-10 minute

Timpul de uscare și revopsire este influențat de modul și condițiile de aplicare, precum și de forma și porozitatea obiectului de vopsit.

Diluare

Apă

Curățarea instrumentelor

Apă

Gamă de culori

Incolor, nuanțare conform sistemului TEMASPEED AKVI TONE.

PINJA W-OIL

2 (2)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Condiții de aplicare

Produsul se va aplica pe suprafețe uscate și curate. Temperatura ambiantă, a suprafeței de vopsit și a uleiului va fi peste +18°C în timpul aplicării și uscării. Umiditatea relativă a aerului nu va depăși 70%.

Atenție! Nu se recomandă aplicarea uleiului Pinja W-Oil pe lemn tratat anterior cu ulei pe bază de solvent.

Aplicare

Înainte de utilizare, uleiul se omogenizează bine. În caz de nevoie, se va dilua cu apă. Pentru obținerea unui finisaj mai uniform, suprafața se poate lustrui.

Suprafețe netratate:

Suprafața se va curăța de orice urme de praf, impurități, sau fibre libere. Ariile infestate cu mușegăi se vor spăla cu Tikkurila Moul Removal (Anti-mușegăi), sau cu detergent Tehopesu Super Clean, cu respectarea instrucțiunilor de folosire.

Compuși organici volatili (COV)

Conținutul de COV este de 38 g/litru (EU VOC 2004/42/EC)

MĂSURI DE SECURITATE ȘI DE PROTECȚIE A SĂNĂTĂȚII conform prevederilor Regulamentului CE Nr. 1272/2008

A se citi întotdeauna informațiile de pe ambalaj. Informații detaliate despre factorii de risc și despre modalitatea de protecție față de aceștia se găsesc în fișa tehnică de securitate. Fișa tehnică de securitate se poate obține de la Dejmark Partners S.R.L.